

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»**

**Управления делами Президента Российской Федерации**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

**Испытательный лабораторный центр**

Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: [kreml-org@mail.ru](mailto:kreml-org@mail.ru)



Руководитель испытательного  
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола

«01» сентября 2023г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№09/46-108ГК/КМ-23**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:

ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань», (ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань») (ОГРН: 1106214000848, ИНН: 6211007493. Юридический адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, дом 22, РОССИЯ, тел: +7 491 412-12-55, e-mail: [mihateb@yandex.ru](mailto:mihateb@yandex.ru)) через ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» (350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, дом 121, помещение 18. ИНН 2309106905).  
Заявка №108/ГК от 31.07.2023 г.

2. Наименование продукции, состав и область применения:

**ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО БЕТОНА**

Состав:

Наименование материала	Количественное соотношение, %
Песок	67
Портландцемент	19
Известь строительная	7,9
Гипсовый камень	6
Поробразователь	0,1
Арматурный каркас	% использование в зависимости от линейного размера

**Область применения:** предназначены для перекрытий проёмов в стенах из ячеистого бетона, кирпича, искусственных и природных камней и других строительных материалов в зданиях и сооружениях различного назначения.

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Золопродукт Рязань», Юридический адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, дом 22, РОССИЯ. Фактический адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, дом 22, РОССИЯ.

4. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)

Типовой образец: ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО БЕТОНА.

5. Дата получения образца на испытания

01 августа 2023 г.

6. Дата проведения испытаний 01 августа – 01 сентября 2023 г.

7. Код образца (пробы): . 09-46.108.07.01.Д-23

8. Дополнительная информация Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II, раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радио-активные вещества».

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<b>Типовой образец: ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО БЕТОНА</b>			
<b>Радиологические показатели</b>			
Активность 40K, Бк/кг		139 ± 24	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		39 ± 15	
Активность 226Ra, Бк/кг		26 ± 11	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	69 ± 19	

**Примечание:**

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Химик-эксперт

А.Н. Воробейчик

Подпись